



PROPRIÉTÉS

- EPOXPRIMO est un fixateur et saturateur de fond à base de résines époxydiques à l'eau.
- EPOXPRIMO est presque sans odeur.
- EPOXPRIMO résiste parfaitement aux chocs, solvants, huiles minérales, huiles silicones, huiles végétales, tensioactifs de nettoyage, acides dilués, lait, bière, jus de raisin jus de légumes, révélateur photographique.
- EPOXPRIMO adhère parfaitement sur une multitude de supports.
- EPOXPRIMO est un excellent vernis anti poussière.

SUPPORTS

Ciment, béton, pierre, carrelage, matières plastiques, support galvanisé... (vu la diversité des plastiques et des peintures, un essai préalable est préférable).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support sera Conforme aux recommandations du DTU 59-3 concernant la préparation des sols avant la mise en peinture.
- Le support sera résistant, propre, sec et isolé contre les remontées capillaires. Il sera âgé au moins de 28 jours et subira une préparation adaptée à son état et sa nature.
- Le mode de préparation choisi influe sur la rugosité du support une fois traité. Les rendements peuvent s'en trouver modifiés.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Pour un kit de 4 kg :

Poids base : 3 kg
Volume base : 3

Durcisseur : 1 kg
Durcisseur : 1

- Verser la totalité du durcisseur dans le récipient contenant la base. Agiter impérativement avec un agitateur mécanique en insistant sur les bords du récipient et sur la partie inférieure afin d'obtenir un mélange homogène.
- La durée de vie du mélange dépend aussi de la quantité mise en œuvre, plus celle-ci est importante, plus la vie du pot sera courte, il est donc conseillé de ne mélanger qu'un seul kit au départ, voire un demi kit. Mélanger minimum 3 minutes.
- Attendre 10 mn avant d'utiliser le mélange.
- Un mauvais mélange engendre des zones non homogènes, donc non polymérisées, qui resteront molles et ne durciront jamais.

APPLICATION

- Brosse, Rouleau : Prêt à l'emploi.
- Pistolet : Diluer avec 5 à 10 % avec de l'eau.
- La température d'application doit être comprise entre 10 °C et 30 °C avec une humidité relative de l'air inférieure à 85 %.

Nettoyage du matériel : Avec de l'eau

CARACTÉRISTIQUES À 20°C ET 65% HR

Extrait sec en poids : 40 %.

Aspect : Satiné.

Densité : 1,00 + 0,05.


Teinte : Selon Tarif.

Teneur COV Max : < 5 g/l. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) 140 g/l (2010

Rendement : Support lisse non poreux 7 à 8 m²/kg soit 125 à 150 g/m².
Support rugueux et poreux 4 à 7 m²/kg soit 150 à 250 g/m².

Temps de séchage :	10°C	20°C	30°C
Durée pratique d'utilisation	2 h 1/2	2 h	1 h
Hors poussière	3 h	2 h	1 h
Intervalle de recouvrement	12 - 72 h	12 - 48 h	4 - 24 h
Remise en service	7 jours	7 jours	5 jours

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, EPOXPRIMO pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.



EXCELLENT VERNIS
ANTI POUSSIÈRE



BONNES PROPRIÉTÉS DE
PENÉTRATION ET
FIXATION

CLASSIFICATION

■ NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 6B



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU FILM

Adhérence par traction suivant Norme NF EN 13892-8

- Béton > 2.5 Mpa (Rupture cohésive dans le béton)
- Faïence > 1.5 Mpa (Rupture cohésive dans la faïence)
- Métal > 1 Mpa (Rupture d'adhésion entre support et EPOXPRIMO)

Résistance à l'abrasion Type Taber selon la Norme ASTM D4060

- > 1500 cycles avec Charge appliquée 1000 g et Meule CS17 Abrasion sévère

Dureté Persoz

- 24 h : 52 "
- 7 Jours : 305 "

Perméabilité à la vapeur d'eau suivant Norme EN 1504-2

- Classe I : sd < 5 m (Valeur obtenue = 3.66)

RESISTANCES CHIMIQUES

Résistance chimique après contact de 24 heures en surface

• Café	Très légère Tâche
• Vin rouge	Aucune Trace
• Ketchup	Aucune Trace
• Détergent	Aucune Trace
• Acétone – Eau 50 - 50	Aucune Trace
• Isopropanol – Eau 50 – 50	Aucune Trace
• Eau de Javel	Tâche
• Acide phosphorique 10 %	Non Résistant
• Acide sulfurique 10 %	Non Résistant
• Acide Chlorhydrique 10 %	Aucune Trace
• Acide Acétique 10 %	Aucune Trace
• Soude 10 %	Aucune Trace

CERTIFICATIONS



Evaluation Sanitaire COV
Attestation n° RN12-11440.003

LES + PRODUITS

RÉSISTANCE
REMARQUABLE :



Auc chocs, huiles,
produits acides ou
alcalins

PERMET LE TRAITEMENT
DE TOUS SUPPORTS DANS
TOUS LES DOMAINES

ACCEPTE LES TRAFICS
IMPORTANTES ET LES
TRAITEMENTS DIFFICILES

MISE EN ŒUVRE
FACILE

CLASSIFICATION

NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 6B



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr