

CELTIROB

PEINTURE ROUTIERE



RÉF > COB14/COB17

20/12/2013

PROPRIÉTÉS

CELTIROB est formulée à partir de résines acryliques en solution dans des solvants soigneusement choisis. Elle présente une excellente résistance aux agressions extérieures (humidité - gaz d'échappement - huiles - poussières - salissures de toutes sortes). Sa couleur n'est pas altérée par les rayons ultra-violet. Les changements de températures ne produisent aucun faïençage ou effritement du film, le polymère de base conservant une flexibilité permanente.

Grâce à une composition étudiée des charges, **CELTIROB** n'est pas glissante, même par temps de pluie. Enfin son adhérence sur tous supports et sa solidité lui confèrent une résistance à l'usure remarquable.

SUPPORTS

CELTIROB s'applique sur tous types de revêtement de chaussée (Bitume, béton...).

PREPARATION DES SUPPORTS

CELTIROB s'applique sur des supports propres et dépolissés.

APPLICATION

Application à la brosse, au rouleau, ou au pistolet, elle est d'une utilisation facile et peut être mise en œuvre au moyen de toutes les machines courantes. **CELTIROB** est prête à l'emploi. Pour des supports peu poreux (ciment...), **CELTIROB** peut être diluée avec **MARTEDIL** ou **DILUNI**.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Avec **DILUNI** ou avec **MARTEDIL**

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65% HR

Viscosité : 65'' CNF6.

Densité : 1,42 ± 0.05.

Extrait sec : 70 %.

Rendement :

1 à 1.5 m²/kg/couche de 600 microns.

3 à 5 m²/kg/couche de 100 à 200 microns.

Séchage : 65% HR : 12 mn pour 600 microns.

Hygrométrie maximale admise à l'application : 80 %.

Température d'emploi minimale 5° C et maximale 25°C (peut s'appliquer à des températures supérieures mais risques de remontées noires dues au ramolissement du bitume).

Délai de conservation en emballage d'origine : 18 mois.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

EXCELLENTE RESISTANCE :

- A L'USURE
- AUX AGRESSIONS EXTERIEURES
- AUX UV
- AUX CHANGEMENTS DE TEMPERATURE

ADHERE SUR TOUS SUPPORTS

NE GLISSE PAS

DUREE DE VIE EXCELLENTE



PRETE A L'EMPLOI

SECHE RAPIDEMENT

■ NORMES AFNOR
NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 7B1



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com