

PEINTSOL

PEINTURE DE SOL MONO COMPOSANT

RÉF > PNT70-74

25/10/2010



PROPRIÉTÉS

Peinture à base d'alkyde uréthane monocomposant, cette peinture évite l'effritement, l'usure du ciment et permet un nettoyage aisé des sols ainsi protégés.

PEINTSOL est prêt à l'emploi (aucun mélange à réaliser).

SUPPORTS

Ciment, béton, carrelage, pierre, bois... **PEINTSOL** se révèle être aussi une excellente peinture murale. Sur surface métallique, préparer le support avec **CELTIC RUST**, **PRIMINOX**, **POXYPRIM**.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Le sol devra être impérativement, soit neutralisé (ciment neuf après 28 jours), soit déroché (ciment glacé), soit dégraissé (ciment ancien) avec une solution de **PRESOL** à 1/5. Dans tous les cas, le support sera rincé abondamment à la Haute Pression et un temps de séchage de 3 à 4 jours sera nécessaire avant toute application de **PEINTSOL**.

APPLICATION

- > Brosse – Rouleau : 2 couches (1ère couche diluée à 10 % de PEINDIL).
- > Pistolet airless : 2 couches diluées à 5 % de PEINDIL
- > Température d'application comprise entre 5 °C et 35°C.

NETTOYAGE DU MATERIEL : AU PEINDIL

CARACTÉRISTIQUES

Viscosité :	2 mn CNF4
Densité :	1,3 à 1,5 selon les teintes.
Extrait sec en poids :	65 %.
Extrait sec en volume :	53 %.
Teinte :	Beige , vert amande, brun rouge, gris clair, blanc.
Aspect :	Satiné.
Rendement :	8 à 10 m ² /kg/couche de 35 microns selon la porosité du support.
Séchage :	HP : 1 h – sec : 3 h - Durée : 24 h
Recouvrable :	Après 5 à 7 h .

Résiste à une température de 90°C.
Conservation en emballage fermé : 1 an.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



MISE EN ŒUVRE
FACILE : PRÊTE À
L'EMPLOI



TRÈS BONNE
RÉSISTANCE AUX
TRAFICS IMPORTANTS



ASPECT REMARQUABLE



PERMET LE
TRAITEMENT DE
TOUT SUPPORT



CLASSIFICATION

■ NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 4A



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR