

TENCOAT

PEINTURE TENNIS DE HAUTE QUALITE



RÉF > PEI81/84

17/09/2004

PROPRIÉTÉS

Peinture émulsion aux copolymères acryliques avec agent de conservation, TENCOAT peut être utilisé à la construction ou à la rénovation de courts de tennis. TENCOAT renferme des agents anticryptogamiques pour empêcher la prolifération des mousses, moisissures et champignons.

TENCOAT a été spécialement mis au point pour les courts de tennis auxquels il apporte couleur, longévité, anti glissant et facilité de mise en oeuvre.

SUPPORTS

Enrobé, béton, ciment, asphalte, bois, briques, plâtre (impression), résine

PREPARATION DES SUPPORTS

Dans tous les cas, le support devra être propre et sec, et si nécessaire, dépoussiéré ou lavé à la Haute Pression.

- SUR FONDS NEUFS : sur ciment, attendre 28 jours. Neutraliser l'alcalinité du ciment avec une solution de PRESOL à 1/5. Rincer à la HP. Laisser sécher quelques jours.
- Sur enrobé, le support étant sec, le produit peut être appliqué.
- SUR FONDS ANCIENS SAINS : Effectuer un nettoyage et démoussage sérieux avec PREFACE. Rincer abondamment à la HP. Laisser sécher quelques jours.
- SUR FONDS ANCIENS ECAILLANTS OU MAL ADHERENTS : Nettoyage et démoussage sérieux avec PREFACE. Rincer abondamment à la HP. Laisser sécher quelques jours. Si nécessaire, faire un traitement fongicide au KILLICMOUSS en préventif sans rincer. Passer une couche de CELTIFIX.

APPLICATION

TENCOAT doit être appliqué sur support sain et sec.

En deux couches : Brosse ou rouleau:

- 1ère couche diluée de 10% à 20% d'eau,
- 2ème couche diluée de 0 à 10% d'eau.

Pistolet pneumatique : 10% d'eau maximum pour les 2 couches.

Pistolet airless 1 à 3% d'eau.

Pistolet airmix 2 à 5% d'eau.

Si on veut obtenir un revêtement épais et souple, on doit appliquer en 3 couches minimum (4 de préférence), afin de permettre au film de laisser évaporer tous les agents de coalescence et d'obtenir un film homogène, tendu et non cassant.

NETTOYAGE DU MATERIEL: à l'eau

CARACTERISTIQUES

Viscosité : Thixotropique.

Densité 1,5.

Extrait sec en poids : 67%.

Aspect : mat velouté, demi satiné.

Rendement 6 à 7 m²/kg/couche de 40 microns.

Séchage à 20°C 65% HR : HP : 30 mn Sec : 3h Dur 12 h Recouvrable 2 h.

Teintes : rouge tennis vert tennis blanc.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

ASSURE :

- UNE QUALITE
- UNE LONGEVITE
- UNE FACILITE D'UTILISATION
- UNE SUPERBE PRESENTATION- 
- UN RENDEMENT IMPORTANT
- UNE ECONOMIE NON NEGLIGEABLE

JAMAIS CONTESTES

PERMET UN NETTOYAGE DU MATERIEL A L'EAU.

CLASSIFICATION

- AFNOR NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 7 B2



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com