

■ CELTIC RUST SATIN

LAQUE DE FINITION SATINEE



RÉF > A RAL

27/04/2016

■ PROPRIÉTÉS

Peinture anti-rouille aux pigments inhibiteurs de corrosion dans un liant glycérophthalique modifié.

■ SUPPORTS

Métaux ferreux neufs ou entretien.

■ PREPARATION DES SUPPORTS

- Éliminer la calamine
- Brosser la rouille mobile ou Dérouiller
- Dégraisser
- Rincer
- Sécher.

■ APPLICATION

Bien homogénéiser **CELTIC RUST** avant application :

- A la brosse, au rouleau : prêt à l'emploi.
 - Au pistolet: Diluer avec environ 10% de PEINDIL.
- Température d'application : entre 5 et 35° C.

■ NETTOYAGE DU MATERIEL

Au PEINDIL ou au DILUNI.

■ CARACTERISTIQUES A 20° ET 65 % HR

Viscosité:	2'30" CNF 4.		
Densité:	1 à 1,3 selon les teintes.		
Extrait sec en poids :	65%.		
Aspect :	satiné.		
Séchage :	HP : 20'	Sec : 1 h	Dur : 48h.
Rendement :	8 à 10 m ² /kg/couche de 30 microns selon le mode d'application.		
Recouvrable:	12h.		
Teintes :	noir graphite 9011, rouge oxyde 3 009, blanc pur 9010, gris argent 7001, gris silex 7032, ivoire claire 1015, bleu sécurité 5005, bleu ciel 5015, vert mousse 6005, vert réséda 6011.		

Résiste à 90°C.

Conservation en emballage fermé: 12 mois.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



DEUX OPERATIONS
EN UNE:
ANTIROUILLE
ET FINITION



- EFFICACITE
- RAPIDITE
- LONGEVITE



TENUE AU BROUILLARD
SALIN SUPERIEURE A
1000 HEURES (RI: 0)



REDUIT
CONSIDERABLEMENT
LE TEMPS DE
PREPARATION

S'APPLIQUE
A LA BROSSSE
OU AU PISTOLET



RESISTE AUX
DEFORMATIONS DES
SUPPORT

CLASSIFICATION
NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 4A



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com