

# ■ APPRETHANE

## APPRET POLYURETHANE

### BI-COMPOSANT ANTI-CORROSION

RÉF > APP01

03/04/2019



## ■ PROPRIÉTÉS

**APPRETHANE**, à base de résine polyuréthane, se distingue par un séchage rapide, une grande dureté ainsi qu'une résistance aux produits chimiques et intempéries.

**APPRETHANE** permet de cacher les petits défauts de surface, d'assurer une meilleure planéité et de préparer à une bonne finition.

**APPRETHANE** assure une excellente résistance à la corrosion (tenue au brouillard salin supérieure à 2 000 heures).

## ■ SUPPORTS

Métaux, galvanisés, polyester, plastiques (un essai préalable est conseillé), murs (bétons, plâtre), bois.

## ■ PREPARATION DES SUPPORTS

Métaux : dérouiller (DERPHOS), dégraisser (PREFER), rincer, sécher.

## ■ PREPARATION DU MELANGE

Ordre d'incorporation impératif : 8 volumes de résine pigmentée + 1 volume de durcisseur. (Le mélange doit être utilisé dans les 4 heures)..

## ■ APPLICATION

- A la brosse ou au rouleau : 1 à 10 % de POLYUDIL (EL ou ER selon la température).
- Au pistolet pneumatique : 10 à 20% de POLYUDIL (EL ou ER selon la température). La température doit se situer entre 5 et 35°C.

NETTOYAGE DU MATERIEL : POLYUDIL EL ou ER.

## ■ CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Viscosité : Thixotropique.

Densité : 1,35 + 0,05.

Extrait sec à l'application : 65% + 5.

Teinte : blanc.

Aspect : mat.

Séchage : hors poussières : 20' - sec : 1h - Dur : 24h.

**Recouvrable à 20° C** : à la brosse : après 1 heure et avant 72 heures.  
Au pistolet : après 1 heure et avant 48 heures.

**Recouvrable à 30° C** : à la brosse : après 1 heure et avant 4 heures.  
Au pistolet : après 45 minutes et avant 2 heures.

Rendement : 6 à 7 m<sup>2</sup> / kilo / couche de 50 à 70 microns.

Résiste à une température de 140°C

Conservation en emballage fermé : base 12 mois; durcisseur 6 mois.

## ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



ASSURE UNE PROTECTION ANTICORROSION HAUT DE GAMME

ASSURE UNE PARFAITE PLANEITE

PROTEGE CONTRE :

- HUMIDITE
- AGENTS CHIMIQUES

PERMET UNE BONNE FINITION

MASQUE LES PETITS DEFAUTS DE SURFACE



TENUE AU BROUILLARD SALIN SUPERIEURE A 2 000 HEURES

CLASSIFICATION

- FAMILLE 1
- CLASSE 6A
- NFT 36005



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com